

**Tremco CPG**

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)

**Contact****Mail:** info-nl@tremcocpg.com**Tel:** 0183-568019**Website:** <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>**Adres:**  
Vlietskade 1032  
4241WC, Arkel**Tremco, Vulkem Quick Terrosso**

v102, 2025-07-23

Fabrikant  
Leverancier  
Type  
Beoogd gebruik

Tremco CPG.  
Tremco CPG Netherlands B.V.  
Vulkem Quick BC UNI.  
tweedelig vloeibaar polymeer membraansysteem voor het snel waterdicht maken en renoveren van terrassen, balkons, galerijen, trappen en oppervlakken met frequent voetverkeer, zoals in- en uitgangen.

Zeer snelle uitharding,  $\pm 30$  minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen. Snel bestand tegen regen. Niet temperatuurafhankelijke toepassing, toepasbaar bij lage temperaturen. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder  $0^{\circ}\text{C}$ . Eenvoudige toepassing. Op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

**Systeemprestaties:**

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)  
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)  
Waterdoorlatendheid  
Slijtvastheid, Taber test (mg)  
Hechtsterkte (B) (NEN-EN 13892-8) (klasse)

Efl.  
SR.  
 $0.0005 \text{ kg/m}^2 \times h0.5$ .  
AR0.5. ( $\leq 50 \mu\text{m}$ )  
B2.0 ( $\leq 2.0 \text{ MPa}$ )

.....

Samenstelling

opbouw, 1 laags:  
- methylnmethacrylaat (MMA) Primer.  
- zandverstrooiing.  
- methylnmethacrylaat (MMA) Membraan.  
- gekleurde flakes verstrooiing.  
opbouw, 2-laags op tegelvloer:  
- methylnmethacrylaat (MMA) Primer.  
- zandverstrooiing.  
- methylnmethacrylaat (MMA) Membraan.

Samenstelling



Samenstelling

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

### Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

Hechtlaag

Hechtlaag

Membraan, 1-laags:

- Vulkem Quick, 2,5-2,8 kg/m<sup>2</sup>.

Membraan, 2-laags op tegelvloeren:

- Vulkem Quick, 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

- Vulkem Quick, 2,5-2,8 kg/m<sup>2</sup>.

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Toplaag

Toplaag

Toplaag

.....

- gekleurde flakes verstrooiing.

- methylmethacrylaat (MMA) Toplaag.

.....

1.

.....

.....

- Vulkem Quick Concrete Primer, betonondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

- Vulkem Quick Tile Primer, tegelondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

zandverstrooiing 0,3 - 0,8 mm.

gekleurde flakes 3 mm + gekleurde flakes 1 mm.

.....

Transparante toplaag, 1-laags:

- Vulkem Quick transparante lak.

Transparante toplaag, 2-laags:

- Vulkem Quick transparante lak.

- Vulkem Quick Clear Sealcoat.

.....