



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Vulkem Quick BC balkon en galerij systeem

v102, 2025-05-22

Fabrikant

Tremco CPG.

Leverancier

Tremco CPG Netherlands B.V.

Type

Vulkem Quick BC balkon en galerij systeem.

Beoogd gebruik

tweedelig vloeibaar polymeermembraansysteem voor het snel waterdicht maken en renoveren van terrassen, balkons, galerijen, trappen en gebieden met veel voetgangersverkeer (bijvoorbeeld stadions, in- en uitgangen, enz).

Zeer snelle uitharding, ± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen. Snel bestand tegen regen. Niet temperatuurafhankelijke toepassing, toepasbaar bij lage temperaturen. Naadloos, scheuroverbruggend. Hoge mechanische weerstand, duurzaamheid en slijtvastheid. Decoratief, op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)

Efl.

Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)

SR.

Waterdoorlatendheid

0.0005 kg/m² × h0.5.

Slijtvastheid, Taber test (mg)

AR0.5. ($\leq 50 \mu\text{m}$)

Hechtsterkte (B) (NEN-EN 13892-8) (klasse)

B2.0 ($\leq 2.0 \text{ MPa}$)

Weerstand tegen stootbelasting (IR) (NEN-EN-ISO 6272)

Klasse III, 24.5 Nm.

.....

Samenstelling

opbouw,
- MMA, methylmethacrylaat Primer.
- zand instrooilag.
- MMA, methylmethacrylaat Membrane.
- kleurstabiele kwartskorrels, ingekapseld in acrylaatbindmiddel.



Samenstelling

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Deklaag

Deklaag

Deklaag

Deklaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Toplaag

.....

- MMA, methylmethacrylaat Sealcoat.

.....

1.

.....

.....

Vulkem Quick Concrete Primer, op beton. Zand instrooilaag 0,3-0,7/0,8 mm.

Vulkem Quick Tile Primer, op metaal/tegels. Zand instrooilaag 0,3-0,7/0,8 mm.

Vulkem Quick Primer. Zand instrooilaag 0,3-0,7/0,8 mm.

.....

Vulkem Quick Membrane.

Vulkem Quick Thix Membrane.

Vulkem Membrane.

.....

gekleurde kwarts 0,3-0,8 mm in Vulkem Quick WL.

gekleurde kwarts 0,3-0,8 mm in Vulkem Quick WLV.

.....

Vulkem Quick Clear Sealcoat, 2-laags.