



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Vulkem Quick BC F UNI

v102, 2025-07-23

Fabrikant
Leverancier
Type
Beoogd gebruik

Tremco CPG.
Tremco CPG Netherlands B.V.
Vulkem Quick BC F UNI.
tweedelig vloeibaar polymembraansysteem voor het snel waterdicht maken en renoveren van terrassen, balkons, galerijen, trappen en gebieden met frequent voetverkeer, zoals stadions, in- en uitgangen.

Zeer snelle uitharding, ± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen. Snel bestand tegen regen. Niet temperatuurafhankelijke toepassing, toepasbaar bij lage temperaturen. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C . Eenvoudige toepassing. Op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)
Waterdoorlatendheid
Slijtvastheid, Taber test (mg)
Hechtsterkte (B) (NEN-EN 13892-8) (klasse)

Efl.
SR.
 $0.0005 \text{ kg/m}^2 \times h0.5$.
AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$).
B2.0 ($\leq 2.0 \text{ MPa}$).

.....

Samenstelling

opbouw:
- methylmethacrylaat (MMA) Primer.
- zandverstrooiing.
- methylmethacrylaat (MMA) Membraan, 2-laags.
- natuurlijke kwartsverstrooiing.
- methylmethacrylaat (MMA) Toplaag, 2-laags.
opbouw, op tegelvloeren:
- methylmethacrylaat (MMA) Primer.
- zandverstrooiing.

Samenstelling



Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Membraan, 2-laags:

- Vulkem Quick, 2,75 kg/m².

- Vulkem Quick 0,8 kg/m².

Membraan, 3-laags:

- Vulkem Quick, 2,5 kg/m².

- Vulkem Quick, 2,75 kg/m².

- Vulkem Quick 0,8 kg/m².

.....

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Toplaag

Toplaag

Toplaag

.....

- methyilmethacrylaat (MMA) Membraan, 3-laags.

- natuurlijke kwartsverstrooiing.

- methyilmethacrylaat (MMA) Toplaag, 2-laags.....

1.

.....

.....

- Vulkem Quick Concrete Primer, betonondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

- Vulkem Quick Tile Primer, tegelondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

.....

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

zandverstrooiing 0,3 - 0,8 mm.

natuurlijke kwartsverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

.....

Vulkem Quick gekleurde toplaag.

Vulkem Quick gekleurde toplaag, 2-laags.

.....