



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Deckshield PD systeem

v102, 2025-04-03

Fabrikant	Tremco CPG.
Leverancier	Tremco CPG Netherlands B.V.
Type	Deckshield PD systeem.
Beoogd gebruik	kunstharsgietvloer voor wielverkeer, zoals parkeergarages, tussenvloeren en onderste keldervloeren.

Een slipvaste, gekleurde, epoxy vloerafwerking met hoge mechanische sterkte.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	Bfl-s1.
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)	SR.
Waterdoorlatendheid	nihil, ondoorlaatbaar.
Slijtvastheid, Taber test (mg)	gewichtsverlies <3000 mg, overeenkomstig NEN-EN ISO 5470-1.
Temperatuurbestendigheid: +70°C met intervallen of +50°C aanhoudend.	
Samenstelling	- Primer: Flowprime, ingestrooid met natuurlijk kwartsand 0,7-1,2 mm. - Toplaag: Flowcoat PD, ingestrooid met natuurlijk kwartsand 0,4-0,8 mm. - Deklaag: Flowcoat PD.
Bindmiddel	epoxy.
Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)	1.
Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)	
Vlakheid vloerafwerking	
Stroefheid deklaag	droog >40, overeenkomstig NEN-EN 13036-4.
Laagdikte	3 mm.
.....	



Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Beoordeling kleur overeenkomstig

Kleurbehoud en kleurechtheid

Hechtlaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Toplaag

.....

grijs.

lichtgrijs.

venstergrijs.

middengrijs.

zandbeige.

pastelblauw.

tegelrood.

pastelgroen.

.....

.....

Flowprime, epoxy.

natuurlijk kwartszand 0,7 - 1,2 mm, primerlaag.

natuurlijk kwartszand 0,4-0,8 mm, Flowcoat PD.

Flowcoat PD, epoxy.