

**Tremco CPG**

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)

**Contact****Mail:** info-nl@tremcocpg.com**Tel:** 0183-568019**Website:** <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>**Adres:**
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel**Tremco, Matacryn brugconstructies 4B/4,
naadloos waterdichtingsmembraan onder
asfalt**

v101, 2025-12-05

Fabrikant
Leverancier
TypeTremco CPG.
Tremco CPG Netherlands B.V.
Matacryn brugconstructies 4B/4, naadloos
waterdichtingsmembraan en corrosieremmer onder asfalt.
vloeibaar aangebracht waterdichtingssysteem voor
verkeersbruggen met zwaar verkeer.

Beoogd gebruik

Hand- en spraykwaliteit. Koud aangebracht. Korte aanbrengtijd tussen lagen. Snel regenbestendig en beloopbaar. Volledig verkeer na 2-3 uur, chemische uitharding 2-3 dagen. Niet absorberend en ondoordringbaar. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C. Chemische binding tussen lagen. Gemakkelijk te repareren. Hoge weerstand van tackcoat tegen werkverkeer.

Systeemprestaties:Chemische bestendigheid
SamenstellingAlkaliën, diesel, olie.
opbouw:
- Primerlaag.
- Zandverstrooiing.
- Membraanlaag.
- Hechtlaag.
- Instrooiing kwarts of bauxiet.
- Dragende laag.
- Verzegelingslaag.
opbouw op metalen brug:
- Primerlaag.
(geen zandverstrooiing).

Samenstelling



Bindmiddel

Ondervloer beton/dekvloer: druksterkte $>25 \text{ N/mm}^2$, treksterkte $>1,5 \text{ N/mm}^2$, schoon en droog tot 92% RV. WP802 Metacryl Primer H tot 97% RH.

Ondervloer staal: voorbereid door gritstralen, tot oppervlakteafwerking SA 2.5 schoon staal, profiel 50 - 70 micron, hechtingswaarde $>2 \text{ MPa}$.

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Membraanlaag, 1 laag: WP850 Metacryl Manual.

Membraanlaag: WP855 Metacryl machine.

Membraanlaag, 1-laags: WP851 LM Metacryl Manual.

Membraanlaag: WP856 Metacryl machine LM.

.....

Deklaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Verzegelingslaag: WP902 Metacryl aflak.

Verzegelingslaag: WP900 STC Clear.

Verzegelingslaag: WP901 Metacryl STC Coloured.

.....

.....

- Membraanlaag.

- Hechtlaag.

- Instrooiing kwarts of bauxiet.

- Dragende laag.

- Verzegelingslaag.

urethaan gemodificeerde acrylmonomeren, PUMA-

technologie.

.....

WP800 CM Metacryl Primer, cementgebonden/houten ondergronden.

WP801 CM Metacryl Primer, keramische/metalen ondergronden.

WP802 H Metacryl Primer, cementgebonden ondergronden.

WP901 Metacryl STC Coloured hechtlaag.

.....

WP875 WL. SNL/LDE vuller.

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

natuurlijke kwarts/bauxiet 0,7 - 1,2 mm.

bauxiet 1-3 mm.

.....