



## Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



## Contact

**Mail:** info-nl@tremcocpg.com

**Tel:** 0183-568019

**Website:** <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

**Adres:**  
Vlietskade 1032  
4241WC, Arkel



## Tremco, Deckshield Rapide ED1 systeem

v102, 2025-05-22

Fabrikant Tremco CPG Netherlands B.V.  
Leverancier Tremco CPG Netherlands B.V.  
Type Deckshield Rapide ED1.  
Beoogd gebruik kunstharsgietvloer voor topdekken.  
Flexibel en sneluithardend MMA- afdichtingsstelsel met uitstekende elastomere en scheuroverbruggende eigenschappen.

### Systemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	Bfl-s1.
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)	SR.
Waterdoorlatendheid	0.0001 kg/m <sup>2</sup> × h0.5.
Slijtvastheid, Taber test (mg)	794 mg gewichtsverlies overeenkomstig NEN-EN ISO 5470-1.
Weerstand tegen stootbelasting (IR) (NEN-EN-ISO 6272)	Klasse III, 24.5 Nm.
Chemische bestendigheid	Group 1, 3 & 10, geen defecten & vermindering van Shore hardheid >50%, overeenkomstig NEN-EN 13529.
.....	
Elasticiteit (%)	methode A - C.2 bij -20°C, klasse A4 > 1.25 mm, overeenkomstig NEN-EN 1062-7.
Samenstelling	Systeem: - 1- of 2 laags Primer: Deckshield Rapide Standard Primer. - 1- of 2 laags Membraam: Deckshield Rapide Membrane bij 1.2 kg/m <sup>2</sup> . - 1 Slijtlaag: Deckshield Rapide Flexible Binder bij 0.8 kg/m <sup>2</sup> + SNL of LDE filler bij 1.2 kg/m <sup>2</sup> , ingestrooid met kwarts 0.7-1.2 mm bij 2.5-3 kg/m <sup>2</sup> . - 1- of 2 laags Topcoat: Deckshield Rapide Topcoat bij 0.7 kg/



Samenstelling

m2.

Systeem:

- 1- of 2 laags Primer: Deckshield Rapide Damp Primer, 0,3 - 0,5 kg/m2, ingestrooid met kwartszand 0,3 - 0,8 mm bij 0,3 kg/m2.

- 1- of 2 laags Membraam: Deckshield Rapide Membrane bij 1.2 kg/m2.

- 1 slijtlaag: Deckshield Rapide Flexible Binder bij 0.8 kg/m2 + SNL of LDE filler bij 1.2 kg/m2, ingestrooid met kwarts 0.7-1.2 mm bij 2.5-3 kg/m2.

- 1- of 2 laags Topcoat:: Deckshield Rapide Topcoat bij 0.7 kg/m2.

Bindmiddel

MMA.

Toeslagmateriaal

SNL.

Toeslagmateriaal

LDE.

Grootste korrelafmeting(en) (mm)

kwartszand 0,3-0,8.

Grootste korrelafmeting(en) (mm)

kwartszand 0,7-1,2 mm,

Gietvloerdikte (mm)

ca. 4 mm.

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

1.

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

Vlakheid vloerafwerking

.....

Stroefheid deklaag

Klasse III: >55. (bij natte test overeenkomstig EN 13036-4)

.....

### Systemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

.....

Kleurbehoud en kleurechtheid

.....

Glansgraad

zijdemat.

Hechtlaag

Deckshield Rapide Damp Primer (MMA).

Deklaag

Membraan (MMA). Slijtlaag (MMA).

Instrooilaag

natuurlijk kwartszand.

Toplaag

Deckshield Rapide Topcoat.

Krimpvoeg(en)

.....

Vloerprofiel

.....

.....