



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Matacrl brugconstructies 4A/4, vloeibaar aangebracht waterdichtingsmembraan onder asfalt

v101, 2025-12-01

Fabrikant

Tremco CPG.

Leverancier

Tremco CPG Netherlands B.V.

Type

Matacrl brugconstructies 4A/4, vloeibaar aangebracht waterdichtingsmembraan en corrosieremmer onder asfalt. bruggen beton/metaal/hout/polymeer, onder asfalt, onder spoorballast, voor voetgangers- en fietsbruggen en voor brugconstructies voor autoverkeer.

Beoogd gebruik

Hand- en spraykwaliteit. Koud aangebracht. Korte aanbrengtijd tussen lagen. Snel regenbestendig en beloopbaar. Volledig verkeer na 2-3 uur, chemische uitharding 2-3 dagen. Niet absorberend en ondoordringbaar. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C. Chemische binding tussen lagen. Gemakkelijk te repareren. Hoge weerstand van tackcoat tegen werkverkeer.

Systeemprestaties:

Chemische bestendigheid

Alkaliën, diesel, olie.

Samenstelling

opbouw:

- Primerlaag.
 - Zandverstrooiing.
 - Membraanlaag.
 - Hechtlaag.
 - Instrooiing kwarts of bauxiet.
 - Dragende laag.
 - Verzegelingslaag.
- opbouw op metalen brug:
- Primerlaag.

Samenstelling



	(geen zandverstrooiing). - Membraanlaag. - Hechtlaag. - Instrooiing kwarts of bauxiet. - Dragende laag. - Verzegelingslaag. urethaan gemodificeerde acrylmonomeren, PUMA-technologie.
Bindmiddel	
Ondervloer beton/dekvloer: druksterkte >25 N/mm ² , treksterkte >1,5 N/mm ² , schoon en droog tot 92% RV. WP802 Matacryl Primer H tot 97% RH.	
Ondervloer staal: voorbereid door gritstralen, tot oppervlakteafwerking SA 2.5 schoon staal, profiel 50 - 70 micron, hechtingswaarde >2 MPa.	
.....	
Systeemcomponenten:	
Beoordeling kleur overeenkomstig	
Hechtlaag	WP800 CM Metacryl Primer, cementgebonden/houten ondergronden.
Hechtlaag	WP801 CM Metacryl Primer, keramische/metalen ondergronden.
Hechtlaag	WP802 H Metacryl Primer, cementgebonden ondergronden.
Hechtlaag	WP901 Metacryl STC Coloured hechtlaag.
.....	
Membraanlaag, 1 laags: WP850 Metacryl Manual.	
Membraanlaag: WP855 Metacryl machine.	
Membraanlaag, 1-laags: WP851 LM Metacryl Manual.	
Membraanlaag: WP856 Metacryl machine LM.	
.....	
Deklaag	WP875 WL. SNL/LDE vuller.
Instrooilaag	zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.
Instrooilaag	natuurlijke kwarts/bauxiet 0,7 - 1,2 mm.
Instrooilaag	bauxiet 1-3 mm.
.....	
Verzegelingslaag: WP902 Metacryl aflak.	
Verzegelingslaag: WP900 STC Clear.	
Verzegelingslaag: WP901 Metacryl STC Coloured.	
.....	
.....	