

**Tremco CPG**

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)

**Contact****Mail:** info-nl@tremcocpg.com**Tel:** 0183-568019**Website:** <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>**Adres:**
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel**Tremco, Vulkem Quick BC UNI**

v102, 2025-07-23

Fabrikant
Leverancier
Type
Beoogd gebruik

Tremco CPG.
Tremco CPG Netherlands B.V.
Vulkem Quick BC UNI.
tweedelig vloeibaar polymeer membraansysteem voor het snel waterdicht maken en renoveren van terrassen, balkons, galerijen, trappen en oppervlakken met veel voetverkeer, zoals in- en uitgangen.

Zeer snelle uitharding, ± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen. Snel bestand tegen regen. Niet temperatuurafhankelijke toepassing, toepasbaar bij lage temperaturen. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C . Eenvoudige toepassing. Op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)
Waterdoorlatendheid
Slijtvastheid, Taber test (mg)
Hechtsterkte (B) (NEN-EN 13892-8) (klasse)

Efl.
SR.
 $0.0005 \text{ kg/m}^2 \times h0.5$.
AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$).
B2.0 ($\leq 2.0 \text{ MPa}$).

.....

Samenstelling

opbouw,
- methylmethacrylaat (MMA) Primer.
- zandverstrooiing.
- methylmethacrylaat (MMA) Membraan.
- kleurloze PU-hars met vuller.
- kwartsverstrooiing.
- methylmethacrylaat (MMA) Toplaag.
- methylmethacrylaat (MMA) gekleurde Toplaag.

Samenstelling

.....



Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

1.

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

.....

Hechtlaag

- Vulkem Quick Concrete Primer, betonondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

Hechtlaag

- Vulkem Quick Tile Primer, tegelondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

Membraanlaag: Vulkem Quick.

Membraanlaag: Vulkem Quick-Thix.

Deklaag

Vulkem Quick-WL met SNL-vuller.

Deklaag

Vulkem Quick-WL met LDE-vuller.

Deklaag

Vulkem Quick-WLV met SNL-vuller.

Deklaag

Vulkem Quick-WLV met LDE-vuller.

Deklaag

Vulkem Quick-WL.

Deklaag

Vulkem Quick-WLV.

Deklaag

.....

Instrooilaag

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

Instrooilaag

zandverstrooiing 0,3 - 0,8 mm.

Instrooilaag

natuurlijke kwartsverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

Instrooilaag

.....

Toplaag

Vulkem Quick gekleurde toplaag, 2x.

Toplaag

Vulkem Quick gekleurde lak.

Toplaag

.....

.....