

**Tremco CPG**

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)

**Contact****Mail:** info-nl@tremcocpg.com**Tel:** 0183-568019**Website:** <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>**Adres:**
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel**Tremco, Matacrl brugconstructies 1A/4,
onder asfalt <10 cm**

v101, 2025-11-06

Fabrikant
Leverancier
Type
Beoogd gebruik

Tremco CPG.
Tremco CPG Netherlands B.V.
Matacrl brugconstructies 1A/4, onder asfalt <10 cm.
zeer elastisch, zwaar belastbaar, handmatig of spuitbaar
naadloos waterdichtingssysteem voor bruggen beton,
metaal, hout, gemodificeerd polymeer, onder spoorballast,
voetgangers- en fietsbruggen en verkeersbruggen, onder
asfalt minder dan 10 cm.

Hand- en spraykwaliteit. Koud aangebracht. Korte aanbrengtijd tussen lagen. Snel regenbestendig en beloopbaar. Volledig verkeer na 2-3 uur, chemische uitharding 2-3 dagen. Niet absorberend en ondoordringbaar. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C. Chemische binding tussen lagen. Gemakkelijk te repareren.

Systeemprestaties:

Samenstelling

opbouw:
- Primer.
- zandverstrooiing.
- Membraanlaag.
- Tackcoat.
- natuurlijke kwarts/bauxiet.
- Tackcoat.

Samenstelling

opbouw, metalen brug:
- Primer.
- Membraanlaag.
- Tackcoat.
- natuurlijke kwarts/bauxiet.
- Tackcoat.



Samenstelling

.....

Ondervloer beton/dekvloer: druksterkte $>25 \text{ N/mm}^2$, treksterkte $>1,5 \text{ N/mm}^2$, schoon en droog tot 92% RV. WP802 Matacryl Primer H tot 97% RH.:Ondervloer staal: voorbereid door gritstralen, tot oppervlakteafwerking SA 2.5 schoon staal, profiel 50 - 70 micron, hechttingswaarde $>2 \text{ MPa}$.

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

.....

Hechtlaag

WP800 Matacryl Primer, cementgebonden/houten ondergronden.

Hechtlaag

WP801 Matacryl Primer CM, cementgebonden ondergronden, keramische en metalen substraten.

Hechtlaag

WP802 Matacryl Primer H, cementgebonden ondergronden.

Hechtlaag

.....

Membraanlaag: WP850 Matacryl Manual.

Membraanlaag: WP855 Matacryl machine.

Membraanlaag: WP851 Matacryl Manual LM.

Membraanlaag: WP856 Matacryl machine LM.

.....

Instrooilaag

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

Instrooilaag

natuurlijke kwarts 0,3 - 0,7 mm.

Instrooilaag

bauxiet 0,3-0,7 mm.

Instrooilaag

.....

Toplaag

WP901 Matacryl STC Coloured.

Toplaag

WP925 Matacryl Tackcoat nr. 1.

.....

Systeemplaten: spoorballast.

Systeemplaten: voetgangers- en fietsbrug.

Systeemplaten: verkeersbrug.

.....