



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Vulkem Quick BC UNI LC

v102, 2025-07-23

Fabrikant
Leverancier
Type
Beoogd gebruik

Tremco CPG.
Tremco CPG Netherlands B.V.
Vulkem Quick BC UNI LC.
tweedelig vloeibaar polymeer slijtlaag voor het snel
waterdicht maken en renoveren van terrassen, balkons,
galerijen, trappen en oppervlakken met veel voetverkeer,
zoals in- en uitgangen.

Zeer snelle uitharding, ± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen. Snel bestand tegen regen. Niet temperatuurafhankelijke toepassing, toepasbaar bij lage temperaturen. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C . Eenvoudige toepassing. Op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)
Waterdoorlatendheid
Slijtvastheid, Taber test (mg)
Hechtsterkte (B) (NEN-EN 13892-8) (klasse)

Efl.
SR.
 $0.0005 \text{ kg/m}^2 \times h0.5$.
AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$).
B2.0 ($\leq 2.0 \text{ MPa}$).

.....

Samenstelling

opbouw:
- methylnmethacrylaat (MMA) Primer.
- zandverstrooiing.
- kleurloze PU-hars met vuller.
- kwartsverstrooiing.
- methylnmethacrylaat (MMA) Toplaag.
- methylnmethacrylaat (MMA) gekleurde Toplaag.

Samenstelling

.....

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

1.



Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

.....

Hechtlaag

- Vulkem Quick Concrete Primer, betonondergrond.

- zandverstrooiing in primer

Hechtlaag

- Vulkem Quick Tile Primer, tegelondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

Hechtlaag

.....

Membraanlaag: Vulkem Quick-WL met SNL-vuller.

Membraanlaag: Vulkem Quick-WL met LDE-vuller.

.....

Instrooilaag

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm, in Primer.

Instrooilaag

zandverstrooiing 0,3 - 0,8 mm, in membraan.

Instrooilaag

natuurlijke kwartsverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

Instrooilaag

.....

Toplaag

Vulkem Quick gekleurde Toplaag, 2x.

Toplaag

Vulkem Quick gekleurde lak.

Toplaag

.....

.....