



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Deckshield ID systeem

v101, 2025-01-14

Fabrikant	Tremco CPG Netherlands B.V.
Fabricaat	Deckshield ID.
Leverancier	Tremco CPG Netherlands B.V.
Type	Deckshield ID systeem.
Beoogd gebruik	kunstharsgietsvloer voor tussendekken van parkeergarages en ondergrondse parkeerdekken.

Een flexibel en duurzame polyurethaan vloeroplossing. Voor gebruik op verdiepingsvloeren van parkeergarages. Zorgt voor meer veiligheid door de verbeterde grip.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	Bfl-s1.
Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)	SR.
Waterdoorlatendheid	0.001 kg/m ² × h0.5, overeenkomstig NEN-EN 1062-3.
Slijtvastheid, Taber test (mg)	gewichtsverlies <3000 mg, overeenkomstig NEN-EN ISO 5470-1.
Chemische bestendigheid	Group 1, 3 & 10, geen defecten & vermindering van Shore D hardheid >50%, overeenkomstig NEN-EN 13529.
Temperatuurbestendigheid: +70°C onderbroken of +50°C aanhoudend.	
Samenstelling	- Primer (optioneel): Hydraseal DPM, ingestrooid met natuurlijk kwartszand. - Slijtlaag: Deckshield SF. - Deckshield SF Filler C of natuurlijk kwartszand. - Ingestrooid met natuurlijk kwartszand. - Toplaag: Deckshield Finish. - Toplaag (optioneel): Deckshield UV Topcoat.
Samenstelling	
Bindmiddel	polyurethaan.



Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)
Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)
Vlakheid vloerafwerking
Stroefheid deklaag
Laagdikte
.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig
Beoordeling kleur overeenkomstig
Beoordeling kleur overeenkomstig
Beoordeling kleur overeenkomstig
Beoordeling kleur overeenkomstig
Beoordeling kleur overeenkomstig
Beoordeling kleur overeenkomstig
Kleurbehoud en kleurechtheid
Glansgraad
Hechtlaag

Deklaag
Instrooilaag
Toplaag
.....

1.
.....
.....
klasse I, > 40 Natte Test, overeenkomstig NEN-EN 13036-4.
2-3 mm.

Arabian Yellow.
Forest Green.
Dark Grey.
Tile Red.
Mid Grey.
Traffic Blue.
.....
.....
glans.
Hydraseal DPM, ingestrooid met natuurlijk kwartszand
(korrelgrootte 0,3-0,8 mm).
Deckshield Finish, polyurethaan.
natuurlijk kwartszand 0,3 - 0,8 mm.
dekkend.